

Modelo: MOON WHITE POL.(S/R)MLL 154X328(12)(A)


Códigos: 100201522 - C279007321

Absorción: Bla - Porcelánico (E&lt;=0.1%)

Grosor: 12 mm

Familia: MOON

Destonificado: V3

**CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES**

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Largo	3280 MM	
Grosor	12 MM	
Ancho	1540 MM	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	<=0.6 %*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	<=0.5 %*

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Fuerza de rotura	>3000	
Módulo de rotura	>45 N/MM2	
Resistencia a la abrasión	<135	
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

**CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS**

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistencia química	UA/UHB/ULA	
Resistencia a las manchas	5	

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

**VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE**

Normas de referencia: UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130 y ASTM C1028

Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL0	
Resistencia a las manchas	5	
4s	SECO>36-BAJA HUMEDAD<25-ALTO	

\*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

**ÁMBITO DE USO**

Código técnico-1	Uso en pavimento tránsito intenso	
Código técnico-2	Suelos interiores secos	

**PACKING**

Cajas	1 ST/CS	
Pallets	22 ST/PAL	

Empresa certificada



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladilidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alcatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de URBATEK S.A.

En su acabado pulido debido a su elevado brillo, la reflexión a la luz puede ofrecer al observador efectos ópticos que simulan un empañado de la pieza. No incumplen en ningún caso con la norma de producto ISO 13006.

Siendo el material cerámico que mas se asemeja en sus formas a la piedra natural, puede presentar debido a su elaboración pequeñas variaciones de tonalidad, puntos de color y veteados entre piezas.

#Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado).

23/5/2018